

Materiaal

Volumebestendig, oplosmiddelvrij, zelfklevend butylrubber afdichtingsband.

Leveringsvorm

artikelnummer	afmeting	mtr/rol	rollen/doos
320381	15 x 3 mm	25	8
320282	20 x 3 mm	25	6

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Basis kleeflaag		butyl-gummi (Poly-isobutadien)
Folie (drager)		n.v.t.
Schutfolie		PE-folie gesiliconiseerd
Brandklasse	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar)
UV-weerbestendig		n.v.t.
Waterdampdoorlaatbaarheid	4108-3	n.v.t.
Dampdiffusieweerstand	52615	n.v.t.
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +130°C
Vlekvorming op bouwdelen		verdraagzaam met vele ondergronden
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Houdbaarheid		tenminste 36 maanden
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Opslag rollen		plat en vlak liggend, droog, stofvrij

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog, stabiel, stof- en oplosmiddelvrij zijn.
- Poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met een primer.

Verwerking

- Butylstroken op het hechtvlak leggen en aandrukken.
- Schutfolie verwijderen.
- Het samendrukken van de dichtvlakken zorgt voor een foutloze afdichting en nivelleert kleinere oneffenheden.
- Afluchttijd ca. 20 – 40 min. al naargelang de temperatuur.
Verbruik ca. 6 m² per liter resp ca. 150 m¹/ltr bij 4 cm breedte (al naargelang de porositeit van de ondergrond).

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



ME403

Butylband DZZK

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen voor: het afdichten van de overlap tussen o.a. dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, folieaansluitingen op kozijnen met gevels en het verlijmen/monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enz.

Productvoordelen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

ME403

Butylband DZZK

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl