

TTSeal 2040

HYBRIDE



TriTec TTSeal 2040 is een **KOMO-gecertificeerde**, 1-component, goed overschilderbare beglazings- en voegkit, welke door luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber. Speciaal ontwikkeld voor de topafdichtingen in beglazing en voor aansluitvoegen langs kozijnen, gevels en andere bouwelementen.

TriTec TTSeal 2040 is perfect overschilderbaar met watergedragen- en synthetische verfsystemen en heeft een uitstekende hechting, zonder primer op praktisch alle ondergronden. Bij verwerking moet de ondergrond droog, schoon en vast zijn. Poreuze ondergronden kunnen worden behandeld met een primer. De TriTec TTSeal 2040 kan worden afgewerkt met TriTec afwerkzeep. Randafdichtingen van isolatieglas kunnen door fabrikanten in samenstelling gewijzigd worden zonder vermelding hiervan, waardoor de verdraagzaamheid van de randafdichting met de beglazingskit niet door de leverancier van de beglazingskit kan worden gegarandeerd. Adviezen met de betrekking tot de verdraagzaamheid van de beglazingskit met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Eigenschappen

- Goed overschilderbaar met watergedragen- en synthetische verfsystemen (vooraf testen)
- Gemakkelijk te verwerken
- Bestand tegen slakkenvraat
- Voor beglazingen volgens NBvT Concepten 2 t/m 4
- Geschikt voor dynamische bewegings- en dilatatievoegen
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Geschikt voor topafdichtingen volgens de NPR 3577 bij het plaatsten van enkel-, isolatieglas en gelaagd veiligheids-glas
- Reukarm en anticorrosief
- Blijvend elastisch
- Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle ondergronden

Probleemloos en snel af te werken

De TriTec TTSeal 2040 laat zich snel, schoon en strak verwerken. Houd wel rekening met deze aandachtspunten:

- Zorg voor schone, vet- en stofvrije ondergronden;
- Sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met een primer;
- De TriTec TTSeal 2040 en de aangrenzende delen licht opschuren met een Scotch-Brite;
- Goed ontvetten met een cleaner;
- Nat afwerken met TriTec afwerkzeep in de juiste verhouding. Bij een onjuiste mengverhouding zullen zeepresten op de TriTec TTSeal 2040 achterblijven. Hierdoor neemt de oppervlaktespanning toe, waardoor de verf niet goed zal vloeien en of zal hechten;
- Ideaal is om de TriTec TTSeal 2040 binnen enkele dagen na applicatie, wanneer de kit volledig is uitgehard, te overschilderen en anders binnen 60 dagen. Vooraf de hechting, materiaal- en verfverdraagzaamheid testen.

Assortiment

Standaardkleuren: Wit, RAL 9001, RAL 7016, Grijs, Bruin, Zwart

Verpakking: Kokers 290ml, dozen van 12 stuks
Worsten 600ml, 12 stuks per doos



www.tri-tec.nl

**Houdbaarheid:**

In ongeopende verpakking op een koele en droge plaats, tussen +5°C en 25°C ten minste 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Veiligheid algemeen:

Langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotsmiddelen vermijden zolang de kit nog niet is uitgehard. Wanneer niet uitgeharde kit in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en raadpleeg een arts.

Technische gegevens	
Dichtheid	1,40 ± 0,05 g/cm ³
Doorharding na 24 uur	2mm
Krimp	Nihil
Huidvorming	30 minuten
Maximale rek	200%
Stramheid bij 100% rek MPa	0,75
Hardheid Shore-A	30° Shore-A
Treksterke MPa	1.0

*Metingen na 28 dagen, 23 °C en 50% RV

Resistentie:

Temperatuur bestandheid: -40°C tot 90°C
Mechanische bestandheid: Goed

Reinigen:

Materiaal: Direct na gebruik met terpentine of M.E.K.
Handen: Met handreiniger en/of water en zeep

Applicatieconditie:

Hechtvlak dient voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Geadviseerd wordt zuigende ondergronden voor te behandelen met een geschikte primer. Door de grote diversiteit aan ondergronden is het verstandig vooraf een hechtproef te nemen.

Voeg dimensionering:

Beglazingsvoeg: Minimale voegbreedte: 4mm
Minimale voegdiepte: 6mm

Aansluitvoeg: Maximale voegbreedte: 25mm
Maximale voegdiepte: 14mm

Voegafwerking:

Aangezien TriTec TTSeal 2040 na 30 minuten een oppervlakte huid vormt, moet de voeg direct na applicatie gladgestreken te worden met TriTec Afwerkzeep. Verwijder overtollig afwerkzeep met water om spoorvorming op het glas te voorkomen.

Overschilderbaarheid:

TriTec TTSeal 2040 is uitstekend overschilderbaar met watergedragen verven en synthetische verven. Onbekende combinaties van verf en kit vooraf testen. Gedroogde verf kan door werking van de voeg haarscheurtjes vertonen.

Garantie:

TriTec B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.